



Revestimiento antideslizante, coloreado a base de resinas elastoméricas y cargas minerales en emulsión acuosa.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Acabado antideslizante de las membranas acrílicas continuas.
- Impermeabilización de fachadas y estructuras verticales de edificios con efecto de revoco.

PROPIEDADES

- Propiedad antideslizante.
- Impermeabilidad al agua.
- Adaptabilidad a cualquier tipo de geometría a revestir.
- Facilidad de aplicación.
- Resistente a los rayos ultravioletas, no necesita protección.
- Resistencia al tránsito peatonal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Soportes cementosos: La superficie deberá ser pretratada con el primer acrílico ICOFISS (ver ficha técnica).

Membrana continua acrílica: Efectuar una buena limpieza de las superficies antes de efectuar su aplicación.

INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN

Aplicar el **Icoquarz** en una sola mano a razón de 0,5 kg/m². La limpieza de los utensilios impregnados con el producto fresco se podrá efectuar con agua, una vez seco se deberá de limpiar con un disolvente adecuado.

UTENSILIOS

- Brocha, rodillo.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADES
Tipo de producto	Monocomponente	
Peso específico	1,35 (± 0,05)	Kg/litro
Residuo seco en peso	69 (± 2%)	%
Secado completo a 23°C (±3°C)	24	hora
Capas prescritas	1	nº
Consumo por capa	0,5	Kg/m ²
Rendimiento teórico	2	m ² /Kg
Espesor del film seco (0,5 Kg/m ²)	0,25	mm
Dilución	No diluir	
Conservación en almacén	1	Año

CERTIFICACIONES

- Declaración de conformidad de las pruebas efectuadas en nuestro laboratorio.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El producto no es inflamable, ni peligroso.
- No está sujeto a frases de riesgo.
- No está sujeto a consejos de prudencia y seguridad en el trabajo.
- No está sujeto a símbolos de peligrosidad.


ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el envase bien cerrado y en un lugar protegido de la intemperie seco y bien aireado.
- No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.

TRANSPORTE

- Transporte terrestre ADR/RID: no está sujeto.
- Código Aduanero : 3209 pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos en dispersión o disueltos en medio acuoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

COLORES



Los colores impresos, pueden diferir en la tonalidad de los colores del producto

EMBALAJE

- Envases de plástico de 22 kg

PRECAUCIONES

- Aplicar el **Icoquarz** a temperaturas superiores a + 10 °C.
- No aplicar cuando exista el riesgo de lluvia, niebla, rocío o helada.
- Las juntas de dilatación deberán ser tratadas convenientemente.
- Evitar la acumulación de las partículas minerales en el fondo del envase, se recomienda remover el producto frecuentemente.
- **Icoquarz**, si no está bien seco, puede resultar dañado por la acción del agua.

Los datos se refieren a las Normas en vigor en la fecha de impresión de esta ficha. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Los valores indicados se derivan de nuestra experiencia y no son constitutivos de prueba para pedir responsabilidades a PROGRAM S.r.l. El comprador y usuario del producto es responsable de la idoneidad del producto para la aplicación prevista.